

Technický list

Tentre Satin 2600

syntetický elastický lak na bázi modifikovaných alkydových a uretanových pryskyřic pro vnitřní i vnější prostředí, UV stabilní a odolný agresi atmosférických a znečišťujících látek, zejména v průmyslovém prostředí, jemný a hedvábný vzhled. Použití na dřevo (dveře, okna, okenice atd.)

Hlavní charakteristiky

- snadná aplikace štětcem, válečkem i stříkáním
- výborná přilnavost a kryvost
- vysoká pružnost
- vysoká UV stabilita
- odolný změnám teploty

Příprava podkladu (dřevo)

nové: podklad musí být suchý a čistý, opatřený základním nátěrem OPALINA 3118. Po zaschnutí můžete pokračovat aplikací dvou vrstev Tentre Satin 2600

staré již natřené: Ujistěte se, že stávající barvy jsou dokonale přilnavé, a pokud je to nutné, odstraňte nepřilnavé části a případné nečistoty a mastnotu, které by mohly negativně ovlivnit přilnavost nátěru. Případné velké nerovnosti vyplňte tmelem na dřevo, přebruste jemným brusným papírem (max. 120) a po nanesení základního nátěru OPALINA řady 3118 aplikujte dvě vrstvy Tentre Satin 2600

Pozn. V případě požadavku velmi jemného a hladkého povrchu musí být základní nátěr Opalina 3118 pečlivě přebroušen a vytvrzen po dobu 48 hodin.

Způsoby aplikace, technické údaje, schnutí (odstín bílý)

Aplikace	štětec, váleček s krátkým vlasem, stříkání
ředění	5-10 % objemových ředidlo Acquaragia 0950
počet vrstev	2
doporučená vrstava	40 mikronů suchého filmu = 80 mikronů mokrého (naředěného) filmu (1 vrstva)
teoretická vydatnost	9 m ² /kg = 12 m ² /l (při síle suchého filmu 40 mikronů)
přetíratelný	24 hod. (při 20°C) pro odstín bílý 6-12 hod. pro míchané odstíny, při překročení intervalu 12 hodin možno přetírat po 7 dnech (celkové vytvrzení)
proschlý	24 – 36 hod
plné vytvrzení	7 dní

teplota pro aplikaci: +5 - +35° C (okolí i podkladu)
relativní vlhkost: max. 60%

báze	modifikovaný alkyduretan
měrná hmotnost	0,9 – 1,3 kg / l
obsah pevných látek	74 % hm. + / - 2
objem pevných látek	57 % hm. + / - 2
viskozita	Brookfield: 800 - 1200 mPa.s (20°C) A3 - V20
tepelná odolnost	80°C
VOC	330 g/l
Obsah rozpouštědel	26% hm.

Skladování

Výrobek je možno skladovat v původních uzavřených obalech při teplotě +5 - +30° C po dobu 12 měsíců.
NEVYSTAVOVAT MRAZU.

Před použitím dobře promíchat.

Balení 3 kg

Bezpečnostní údaje

Viz bezpečnostní list

S výrobky zacházejte velmi opatrně podle aktuálních předpisů týkajících se bezpečnosti osob a životního prostředí.

Údaje uvedené v tomto technickém listu byly získány pouze za použití materiálů z produkce Franchi & Kim aplikovaných v souladu s uvedenými specifikacemi. Nesprávné použití materiálů jiné než uvedené nebo kombinace s výrobky jinými než uvedenými z produkce Franchi & Kim pak může ohrozit aplikační vlastnosti, vlastnosti a konečné vytvrzení výrobku.

Všechny časy uvedené pro aplikaci jsou myšleny při teplotě cca 20°C a relativní vlhkosti 60%

Podle legislativního nařízení č. 161/06 - Směrnice 2004/42 / ES - hodnoty VOC uvedené na obalech odkazují na uvedené ředění a ředidla a na produkty tónované dle formulace Franchi & Kim SpA

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou podle našeho vědomí přesné a správné a považují se proto za spolehlivé. V žádném případě je však nelze považovat jako záruku z naší strany, protože podmínky použití jsou mimo naši kontrolu a tedy tyto údaje neosvobozují zákazníka od odpovědnosti zkontrolovat si vždy vhodnost výrobků, pro jeho požadované specifické používání. Tento technický list nahrazuje a ruší všechny předchozí