



METALCROM s.r.l.

Dovoz a prodej:

SIMAT a.s.

Strašnická 3164/1a

102 00 PRAHA 10

Tel: 271 751 828-30

Fax: 271 751 831

E-mail: simat@iol.cz



METASOL 558 TRANSPIRATION

Popis: stavební nátěr, , prodyšný, pro použití ve vnitřním prostředí, jednoduchá aplikace, odolná proti oděru, dobrá kryvost

Oblast použití: matný a hladký efekt, použití tam, kde je důležitější prodyšnost než omyvatelnost, vhodný též na stropy

Způsoby aplikace: Příprava podkladu – zdivo, beton, sádkokarton

nové: důkladně očistit, podklad musí být suchý, vyzrálý, bez nepřídržných částic, možno použít vodou ředitelnou penetraci METAFIX – není podmínkou

staré: mechanicky očistit, vyhladit, možno použít vodou ředitelnou penetraci METAFIX – není podmínkou

Aplikace: štětec, váleček, stříkání

Ředění: vodou 30-40 % objemových
(4 - 6 litrů vody na balení 14 l)

Schnutí: suchý na dotyk cca 1- 2 hod.
přetíratelný 3 – 4 hod.

Teplota pro aplikaci: +10 - +35° C

Relativní vlhkost: max. 80%

Technická data:

měrná hmotnost	1,65 kg / l +/- 0,05
obsah pevných látek	65 % hm. +/- 2
viskozita	15000 cps +/- 1000 při 20° C
bod vzplanutí	neuvádí se
báze	vinylková emulze
lesk	matný
odstíny	bílý + škála odstínů

Vydatnost: 9 – 10 m² / litr při síle suché vrstvy cca 40 my
Praktická vydatnost je závislá na konkrétním stavu podkladu.
Pro dosažení dlouhodobé ochrany podkladu se doporučuje provést dva nátěry.

Skladování: Výrobek je možno skladovat v původních uzavřených obalech při teplotě +5 - +30° C po dobu 12 měsíců. NEVYSTAVOVAT MRAZU.
Před použitím dobře promíchat.