Prodej v ČR:

SIMAT, a.s.
Strašnická 3164/1a
102 00 Praha 10

tel.: 271751828-31
mail: info@simat-as.cz

DR. DEMUTH
DERISOL LACKFARBEN

TECHNICKÝ LIST

2K Deripox Protec CX

dvousložkový základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice se zinkovým prachem chemicky vytvrzující polyaminovým aduktem, vhodný pro nejvyšší požadavky na korozní ochranu (CX), externí certifikát ILF (PB250433) pro stupeň korozní agresivity CX při síle suchého filmu 280 µm

Vlastnosti: - rychle přelakovatelný
- odstín šedý-načervenalý pro optimální použití

Technická data

tužidlo	HL 500
poměr tužení (základní složka/tužidlo)	
hmotnostní	20 : 1
objemový	6 : 1
viskozita	tixotropní
tepelná odolnost	-40 až +200°C
lesk	matný
doba zpracovatelnosti (hod.)	8
měrná hmotnost (kg/l)	2,6
hmotnostní sušina (%)	86
objemová sušina (%)	60
teoretická vydatnost	7,5 m^2/l, 2,88 m^2/kg při síle suchého filmu 80 µm
doporučená tloušťka	125 µm mokrý film odpovídá 80 µm suchý film
síla suchého filmu jedním prac. chodem	max. 80 µm
doba schnutí (EN ISO 1517) při síle suchého filmu 80 µm	
suchý na zaprášení (Tg1)	30 min.
suchý na dotek (Tg4)	1 hod.
suchý (Tg6)	2 hod.
interval přelakování	3 hod. produkty 2K Deripox

Prodej v ČR:

SIMAT, a.s.
Strašnická 3164/1a
102 00 Praha 10

tel.: 271751828-31
mail: info@simat-as.cz

DR. DEMUTH
DERISOL LACKFARBEN

skladování — v suchých, chladných místnostech, pokud možno izolovaných proti mrazu, nutnost zajištění dobrého větrání

skladovatelnost — 6 měsíců po datu dodání při chladném a suchém skladování v uzavřených originálních obalech

pokyny pro aplikaci — důkladně promíchat strojním míchadlem









	Airless/Airmix	Tlakový vzduch
Viskozita pro aplikaci	max. 5% ředidla Deripox	max. 10% ředidla Deripox
Pracovní tlak	180-200 bar	2 bar
Průměr trysky	0,015-0,021 inch (0,38-0,53 mm)	1,6-2,0 mm
Úhel rozstřiku	podle geometrie dílů	

ostatní postupy — štětec, váleček – v původním stavu

klimatické podmínky pro aplikaci — teplota podkladu min. 3°C nad rosným bodem
teplota okolí při aplikaci a schnutí min. +5°C/max. +30°C
relativní vlhkost vzduchu při aplikaci a schnutí min. 30% / max. 85%

shoda s normami — ROHS, Reach, SVHC

Údaje a popisy obsažené v tomto technickém listu poskytujeme dle našich nejlepších vědomostí. Naše údaje a data nepředstavují žádné zaručené vlastnosti v právním slova smyslu. Ústní a písemné technické poradenství stejně jako poradenství prováděné prostřednictvím zkoušek je pouze všeobecné, a to i ve vztahu k případným právům třetí osoby. Naše všeobecné informace Vás nezbavují závazku ověřit vhodnost námi dodaných výrobků pro plánované postupy a účely použití. Toto platí obzvláště v případě, kdy jsou námi dodané výrobky použity společně s výrobky jiných dodavatelů. Způsob použití a aplikace výrobků se nachází mimo naši kontrolu a je výhradně Vaší odpovědností.