

technický list

serie 1269

ACRILICO 2K SATINATO DTM

Oblast použití

dvousložkový akrylpolyuretanový jednovrstvý lak s vysokým obsahem sušiny pro železo, lehké kovy a pozinkované plechy vysokou odolností ve vnějším prostředí s vysokou antikorozií odolností.

Technické vlastnosti

| | |
|---------------------|---|
| Báze | hydroxylovaný akryl |
| Odstín | škála RAL |
| Viskozita | od 2250 do 2500 mPa.s (20°C) A 3 - V 20 |
| Měrná hmotnost | 1,06 až 1,3 g/ml (dle odstínu) |
| Lesk | 20 – 30 |
| Obsah pevných látek | 72% |
| Objem pevných látek | 58% |
| VOC | 365 g/l |
| Obsah rozpouštědel | 27,5 % (hm.) |

Příprava podkladu

Železo: podklad musí být čistý, odmaštěný, suchý, bez rzi a kalamínu,

Pozinkovaný plech: podklad pozinkovaného plechu musí být čistý, suchý, odmaštěný a zbavený bílé rzi (např. mechanickým broušením). Nový pozinkovaný plech odmastit a opatřit vhodným základním nátěrem.

Lehké slitiny: povrch musí být čistý, suchý a odmaštěný, přebroušený

Plast: Podklad musí být čistý bez částic ovlivňujících negativně přilnavost.

Aplikační údaje a doporučení

Doporučuje se aplikace stříkáním (vzduchem, airless, airmix, podtlak)

Klimatické podmínky

Teplota podkladu a prostředí +5°C až +35°C; odstup 3°C nad rosným bodem

Relativní vlhkost: do 60%

Pracovní vlastnosti materiálu

PRO TUŽIDLO PUR ALIFATICKÉ SÉRIE 0929

| | |
|--|---|
| Poměr směsi A+B | |
| Hmotnostní | 100+15 (6,7:1) |
| Objemový | 83+17 (4,9:1) |
| Měrná hmotnost natužené směsi | 1,28 g/ml |
| Obsah pevných látek natužené směsi | 68% |
| Objem pevných látek natužené směsi | 55 |
| VOC | 411 g/l |
| Obsah rozpouštědel | 32 % (hm.) |
| Ředění: | 5% Diluente poliuretano 988 |
| Aplikační viskozita | 20-22" T Ford 4 |
| Doba zpracovatelnosti natužené směsi | 4 hodiny při 20°C |
| Doporučená síla mokrého filmu: | 80 mikronů |
| doporučená síla suchého filmu: | 40 mikronů |
| počet vrstev: | 1-2 dle potřeby pro dosažení předepsané vrstvy |
| zasychání při +20°C / 60% rel. vlhkost | |
| suchý na prach: | 20-30 minut |
| suchý na dotek: | 1 - 2 h |
| proschlý: | 24 - 36 h |
| konečné vytvrzení: | po 14 dnech |
| interval přelakování: | min 4 hodin, max 96 hodin (poté nutné přebroušení) |
| teoretická vydatnost (60 µm DFT): | 10,7 m ² / kg nebo 13,7 m ² / l |
| tepelná odolnost | 80°C |

PRO TUŽIDLO HS PLUS 420 SERIE 1392

Kat. B/d laky limitní hodnota UE g/l 420 – obsah g/l 420

Pouze s tímto tužidlem splňuje směrnici 2004/42/CE

| | |
|--|--|
| Poměr směsi A+B | |
| Hmotnostní | 10:1 |
| Objemový | 8,1:1 |
| Měrná hmotnost natužené směsi | 1,3 g/ml |
| Obsah pevných látek natužené směsi | 73% |
| Objem pevných látek natužené směsi | 59 |
| VOC | 355 g/l |
| Obsah rozpouštědel | 27 % (hm.) |
| Ředění: | 5 - 20% Diluente poliuretano 988 |
| Aplikační viskozita | 20-22" T Ford 4 |
| Doba zpracovatelnosti natužené směsi | 4 hodiny při 20°C |
| Doporučená síla mokrého filmu: | 100 mikronů |
| doporučená síla suchého filmu (DFT): | 50 mikronů |
| počet vrstev: | 1-2 dle potřeby pro dosažení předepsané vrstvy |
| zasychání při +20°C / 60% rel. vlhkost | |
| suchý na prach: | 20 - 30 minut |
| suchý na dotek: | 1 - 2 h |
| proschlý: | 24 - 36 h |
| konečné vytvrzení: | po 14 dnech |
| interval přelakování: | min 4 hodin, max 96 hodin (poté nutné přebroušení) |
| teoretická vydatnost (50 µm DFT): | 9 m ² / kg nebo 12 m ² / l |
| tepelná odolnost | 80°C |

doporučení antikoroziního nátěrového systému

kontaktujte technické oddělení dodavatele

skladovatelnost

2 roky v originálních neotevřených obalech při +5 - 35°C, nevystavovat mrazu

Dostupná balení

20 kg

Bezpečnostní značení

Viz bezpečnostní list výrobku

Upozornění a doporučení

Údaje uvedené v tomto technickém listu byly získány pouze za použití materiálů z produkce Franchi & Kim aplikovaných v souladu s uvedenými specifikacemi. Nesprávné použití materiálů jiné než uvedené nebo kombinace s výrobky jinými než uvedenými z produkce Franchi & Kim pak může ohrozit aplikační vlastnosti, vlastnosti a konečné vytvrzení výrobku.

Všechny časy uvedené pro aplikaci jsou myšleny při teplotě cca 20°C a relativní vlhkosti 60%
Podle legislativního nařízení č. 161/06 - Směrnice 2004/42 / ES - hodnoty VOC uvedené na obalech odkazují na uvedené ředění a ředidla a na produkty tónované dle formulace Franchi & Kim SpA

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou podle našeho vědomí přesné a správné a považují se proto za spolehlivé. V žádném případě je však nelze považovat jako záruku z naší strany, protože podmínky použití jsou mimo naši kontrolu a tedy tyto údaje neosvobozují zákazníka od odpovědnosti zkontrolovat si vždy vhodnost výrobků, pro jeho požadované specifické používání. Tento technický list nahrazuje a ruší všechny předchozí