


HENSOTOP SB

Rozpouštědlový, jednokomponentní krycí lak pro protipožární systémy HENSOTHERM[®] pro vnitřní a vnější prostředí



Podklady / vlastnosti

Podklady: protipožární nátěry HENSOTHERM[®]

- obsahuje rozpouštědla, jednokomponentní krycí lak na bázi akrylové pryskyřice
- rychlé zasychání
- neobsahuje halogeny

Technická data

Odstín:	škála RAL, DB, Sikkens nebo podle individuálního zadání
Stupeň lesku:	hedvábně matný (<30E při úhlu 60°), stupeň lesku se může měnit v závislosti na odstínu
Balení:	plechovky 5, 10, 25 kg, standardní odstíny i 2,5 kg
Ředění/čištění:	ředidlo HENSOTHERM [®] V45, max 10%
Doba skladování:	12 měsíců v uzavřených originálních obalech při skladování v pokojové teplotě a suchých prostorech
Měrná hmotnost:	1,2 g/ml
Teor. vydatnost:	6,5 m ² /kg při síle suché vrstvy 60-70 μm (vnitřní prostředí) 4,5 m ² /kg při síle suché vrstvy 80-100 μm (vnější prostředí)
Objemová sušina:	49%
Spotřeba:	0,145-0,175 kg/m ² při síle suché vrstvy 60-70 μm 0,195-0,245 kg/m ² při síle suché vrstvy 80-100 μm
Tloušťka nátěru:	125-150 μm mokřý film odpovídá 60-70 μm suchý film 170-225 μm mokřý film odpovídá 80-100 μm suchý film

Pokyny pro aplikaci

Příprava nátěrové hmoty

Dobře promíchat.

Doby schnutí:	45 min.	zaschlý na zaprášení
(60 μm / 20°C)	24 hod.	přelakovatelný
	48 hod.	proschlý

Uvedené hodnoty jsou platné pro sílu suché vrstvy 60μm a teplotu +20°C.

Aplikace Airless:	průměr trysky	0,009 - 0,013 inch
	pracovní tlak	120-150 bar
	ředění	0-10 %

Aplikace

štetec/váleček: ředění 0-10%

Klimatické podmínky: teplota okolí a podkladu optimálně +15°C - +25°C
ne pod +10°C
ne nad +35°C
teplota podkladu min. 5°C nad rosným bodem
relativní vlhkost max. 80%

Pozn.: všechna doporučení platí pro teplotu +20°C

Použití

Krycí laky HENSOTOP umožňují barevné řešení a ochranu před vlhkostí a mají být použity, pokud jsou plochy v provozu vystaveny zátěži od okolního prostředí a opakovanému čištění. Mohou být nanесeny až po úplném zaschnutí poslední vrstvy HENSOTHERM[®], to znamená nejdříve po 24 hodinách a po úspěšné zkoušce vrypu nehtem.

Upozornění:

- nepoužívejte tmavé odstíny na ocelových plochách a dřevěných dílech, které jsou pravidelně vystaveny zahřátí na více než +45°C
- vzhledem k zahřátí ocelových a dřevěných dílů a možné tvorbě puchýřů, způsobené zbytkovým obsahem rozpouštědel, příp. u dřeva jeho vlhkostí, nemůžeme převzít záruku u HENSOTHERM[®]310/370 KS a HENSOTHERM[®]2 KS při použití pod skleněné fasády a ve vnějším prostředí u sytých odstínů
- při aplikaci HENSOTOP SB z různých šarží se doporučuje celé množství před použitím promíchat v jedné nádobě
- odstíny obsahující kovové pigmenty se mohou ředěním a ruční aplikací měnit

Nátěrové systémy

základní nátěr HENSOGRUND WB Green, HENSOGRUND 1K AK, HENSOGRUND 1966E, HENSOGRUND 2K, HENSOGRUND 2K PU, HENSOGRUND 2K EP

zpeňující nátěr HENSOTHERM[®]410 KS, HENSOTHERM[®]421 KS, HENSOTHERM[®]461 KS, HENSOTHERM[®]471 KS, HENSOTHERM[®]310 KS, HENSOTHERM[®]370 KS

krycí lak HENSOTOP SB
(odstíny RAL, DB nebo podle individuálního zadání)

Údaje a popisy obsažené v tomto technickém listu poskytujeme dle našich nejlepších vědomostí. Naše údaje a data nepředstavují žádné zaručené vlastnosti v právním slova smyslu. Ústní a písemné technické poradenství stejně jako poradenství prováděné prostřednictvím zkušek je pouze všeobecné, a to i ve vztahu k případným právům třetí osoby. Naše všeobecné informace Vás nezbavují závazku ověřit vhodnost námi dodaných výrobků pro plánované postupy a účely použití. Toto platí obzvláště v případech, kdy jsou námi dodané výrobky použity společně s výrobky jiných dodavatelů. Způsob použití a aplikace výrobků se nachází mimo naši kontrolu a je výhradně Vaší odpovědností.



Prodej v ČR:

www.simat-as.cz

SIMAT a.s.
Strašnická 3164/1a
102 00 PRAHA 10

Tel: 271 751 828-30

E-mail: info@simat-as.cz