



METALCROM s.r.l.

Dovoz a prodej:

SIMAT a.s.

Strašnická 3164/1a

102 00 PRAHA 10

Tel: 271 751 828-30

Fax: 271 751 831

E-mail: simat@iol.cz



LIST TECHNICKÝCH DAT Č. D 469

IDRION ALLUMINIO

Popis: nátěr s hliníkovým pigmentem, vodou ředitelný, brilantní vzhled, reflexní, pro nátěry balkonů, střech a jako krycí nátěr na bitumenové povlaky, vysoká reflexní schopnost, dobrá tepelná stabilita a odolnost proti atmosférickým vlivům, vysoká vydatnost a zhodnocení vzhledu na různých typech podkladů, ve vnějším prostředí jako ochrana před slunečními paprsky, např. při skladování různých druhů zboží, vyznačuje se dobrou pružností a může být proto použit na termoplastických podkladech, prodlužuje životnost bitumenových podkladů, je netoxický a nehořlavý

Oblast použití: na bitumenové povlaky, různé konstrukce, cisterny, lešení, pouliční osvětlení apod., na podklady opatřené vhodným antikoročním nátěrem (možno nanášet na různé druhy základních nátěrů) a na pozinkované konstrukce

Způsoby aplikace:

štětec:	bez ředění nebo ředit do 5% vodou
stříkání vzduchem:	bez ředění nebo ředit do 10% vodou
máčení:	bez ředění, dobře rozmíchat metalické částice

Schnutí:

suchý na zaprášení	5 min.	teplota okolí 20° C
suchý na dotyk	1 hod.	
proschlý	24 hod.	
přetíratelný	min. 4 hod., doporučeno 24 hod.	

Teplota pro aplikaci: +10 - +40° C

Relativní vlhkost: max. 80%

Možno dosušet 40 min. při teplotě 60 – 80° C.

Technická data:

měrná hmotnost:	1,07 kg / l +/- 0,03
obsah pevných látek:	20 % hm. + / - 2%
viskozita dodavatelská:	30-38 s / kalíšek 4 mm
viskozita aplikační:	20-30 s / kalíšek 4 mm
bod vzplanutí:	nehořlavý
báze:	vinylová emulze
vzhled:	matný metalický
odstíny:	aluminium

Vydatnost: 12 m² / litr při síle suché vrstvy 15 my

Skladování: Výrobek je možno skladovat v původních uzavřených obalech při teplotě +5 - +30° C po dobu 12 měsíců, před použitím dobře promíchat, **CHRÁNIT PŘED MRAZEM.**