



Rozpouštědlový, transparentní přílnavý základní nátěr pro protipožární nátěry na dřevo HENSOTHERM

Oblast použití

- omezení savosti u silně savých dřevěných podkladů
- zlepšuje přílnavost protipožárních nátěrů HENSOTHERM na hladkých podkladech

Vlastnosti

- obsahuje rozpouštědla
- rychleschnoucí
- transparentní

Pokyny pro aplikaci

- během aplikace a zasychání: teplota vzduchu nad +10°C, relativní vlhkost vzduchu pod 80%,
- zbytková vlhkost dřeva a dřevěných výrobků < 15%
- podklad zbrousit (zrnitost 180)
- před aplikací HOLZGRUND SB dobře promíchat
- neředit
- způsoby aplikace:
 - štětec, váleček (doporučuje se krátkosrstý váleček)
 - bezvzduchové stříkání (Airless) průměr trysky 0,009 – 0,013 inch., pro vzduchové stříkání 1,2mm
- spotřeba: 60 - 100 g/m²

Doby schnutí

- doba schnutí závisí na typu podkladu, teplotě, a vzdušné vlhkosti
- při teplotě min. 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65% mohou být nanášeny protipožární nátěry HENSOTHERM 1KS INNEN, HENSOTHERM 2KS INNEN, HENSOTHERM 2KS AUSSEN po cca 4 hod.

Balení

- plechová vědra 5 kg

Bezpečnost při práci, označení a ochrana životního prostředí

Při práci je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. Zákonné předpisy podléhají řadě změn. Aktuální údaje k označení výrobku a ochraně životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Skladování a přeprava

- skladovat a přepravovat v suchém prostředí při teplotě min. +5°C, max. +30°C
- životnost původních neotevřených obalů je 12 měsíců
- částečně použitá balení důkladně uzavřít

Prodej v ČR:

www.simat-as.cz

**SIMAT a.s.
Strašnická 3164/1a
102 00 PRAHA 10**

**Tel: 271 751 828-30
Fax: 271 751 831
E-mail: info@simat-as.cz**