

HENSOTHERM®

HENSOTOP SB

**Rozpouštědlový, ochranný lak na protipožární nátěry na dřevo i ocel
HENSOTHERM pro vnitřní i vnější prostředí**

Oblast použití

- koncový nátěr pro HENSOTHERM protipožární nátěry pro vnitřní i vnější prostředí
- chrání před vlhkostí

Vlastnosti

- rychlé zasychání
- obsahuje rozpouštědla
- lze dodávat v odstínech RAL
- neobsahuje halogeny
- stupeň lesku je závislý na zvoleném odstínu

Pokyny pro aplikaci

- HENSOTHERM protipožární nátěry nutno nechat úplně proschnout. Teprve po úplném proschnutí aplikovat HENSOTOP SB, tzn. nejdříve po 24 hod. a po úspěšné zkoušce vrypem nehtu
- před použitím důkladně promíchat
- teplota materiálu, podkladu a okolí $> 5^{\circ}\text{C}$
- relativní vlhkost vzduchu při aplikaci a schnutí $< 80\%$
- aplikace štětcem nebo válečkem (krátkosrstý váleček velur/mohér), v neředěném stavu
- aplikace bezvzduchovým stříkáním (Airless), ředidlo HENSOTHERM V45, ředit max. 10%, průměr trysky 0,009"-0,013", větší průměry trysky se nedoporučují
- spotřeba pro vnitřek: 1x 130 - 180 g/m² (v závislosti na odstínu) = síla mokrého filmu ca 130 my (síla suchého filmu ca 60 my). Spotřeba pro vnější prostředí: 1 x 260 - 300 g/m² (v závislosti na odstínu) = síla mokrého filmu ca 250 my (síla suchého filmu ca 80 – 100 my)
- aplikace na ocelové povrchy nesmí být prováděna pokud povrch dosahuje teploty větší než $+35^{\circ}\text{C}$ a to během nanášení i schnutí

Doby schnutí

- při teplotě min. 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65% jsou doby schnutí následující:

HENSOTOP SB	ca 45 min.	zaschlý na zaprášení
	ca 24 hod.	přelakovatelný
	ca 48 hod.	proschlý
- v prvních týdnech po aplikaci je nátěr citlivý na mechanickou zátěž

Balení

plechovky 5 kg, 10 kg, 25kg

Bezpečnost při práci, označení a ochrana životního prostředí

Při práci je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy. Aktuální údaje k označení výrobku a ochraně životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku

Skladování

- skladovat při pokojové teplotě
- v původních neotevřených obalech ne déle než 12 měsíců

Upozornění

informace obsažené v tomto technickém listu jsou podle našeho vědomí přesné a správné na základě našich laboratorních a praktických zkoušek a považují se proto za spolehlivé. V žádném případě je však nelze považovat jako záruku z naší strany, protože podmínky použití jsou mimo naši kontrolu, a tedy tyto údaje neosvobozují zákazníka od odpovědnosti zkontrolovat si vždy vhodnost výrobků, pro jeho požadované specifické používání. Nesprávné použití materiálů jiné než uvedené nebo kombinace s výrobky jinými, než uvedenými pak může ohrozit aplikační vlastnosti, vlastnosti a konečné vytvrzení výrobku.