

TECHNICKÝ LIST

FORVUD FINITURA A CERA

Řada 2300

jednosložkový pololesklý polyuretanový finální nátěr pro dřevo, s přírodními vosky pro interiéry a exteriéry, rozpouštědlový

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Polyuretanový finální nátěr ideální pro transparentní nátěr dřeva, zvýraznění jeho letokruhů a ponechání pórů otevřených. Tento finální nátěr navíc poskytuje hedvábný a voskový efekt. Přítomnost UV filtrů zajišťuje lepší odolnost i při dlouhodobém vystavení venkovnímu prostředí. Produkt se vyznačuje snadnou aplikací, dobrou rovnoměrností roztírání, vysokou odolností proti UV záření a vynikajícími vodoodpudivými vlastnostmi.

POUŽITÍ

Produkt je vhodný jako pololesklý voskový finální nátěr pro dřevěné povrchy, jako jsou rolety, podkrovní, pergoly, ploty. Barva poskytuje pololesklý a hedvábný efekt díky vosku obsaženému v receptuře, chrání povrch před dešťovou vodou.

Klasifikováno podle nařízení EC 2004/42/EC - Dlgs 161/06 - Kateg. i-BS) jednosložkové nátěry.

EC LIMIT VALUE 500 g/l (2010) - **OBSAH** 480 g/l

OBECNÉ INFORMACE

- **Určeno pro:** Interiéry a exteriéry
- **Balení:** 2,5 l
- **Skladové barvy:** Noce Scuro, Noce Chiaro, Incolore (Bezbarvý) + škála Forvud

PŘÍPRAVA PODKLADU

- **Vhodné podklady:** Dřevo
- **Nový dřevěný podklad**
Nový dřevěný podklad musí být suchý, čistý a ošetřený 2 vrstvami Forvud Impregnante řady 2100. Po zaschnutí jemně přebrouste povrch a aplikujte jednu nebo více vrstev Forvud Finitura a Cera řady 2300.
- **Již natřený dřevěný podklad**
Již natřený dřevěný podklad musí být dokonale suchý a čistý. Odstraňte staré vrstvy nátěrů až do úplně čistého dřeva a aplikujte jednu nebo více vrstev Forvud Finitura a Cera řady 2300. V případě starých vrstev impregnačních barev jemně přebrouste před aplikací jedné nebo více vrstev Forvud Finitura a Cera řady 2300.

ENVIRONMENTÁLNÍ PODMÍNKY

- **Teplota prostředí:** 5 °C – 35 °C
- **Teplota podkladu:** 5 °C – 35 °C
- **Relativní vlhkost:** 60 %

TECHNICKÁ DATA

- **Skladovatelnost:** Skladujte 1 rok v původním uzavřeném obalu při +5/+35°C.
- **Aplikační metoda:** Štětec, stříkání
- **Ředění:** Produkt je připraven k použití, není nutné ředění.
- **Doporučený pokrytí:** 13 m²/Kg – 11 m²/l (každá vrstva při suché tloušťce filmu 35 µm).
- **Teoretická spotřeba:** 79 g/m² na jednu vrstvu
- **Suchý film (každá vrstva):** 35 µm
- **Počet vrstev:** 1 nebo 2 vrstvy pro dosažení požadované tloušťky
- **Specifická hmotnost:** 0,85 - 0,90 g/ml

FORVUD FINITURA A CERA 2300

stav: 01/10/2022

ZASYCHÁNÍ

- **přelakovatelný:** 24 h při 20 °C
- **Suché na dotek:** 1-2 hodiny
- **Suché pro úplnou ochranu:** 24-48 hodin

UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ

- Před použitím důkladně promíchejte.
- Při nízkých teplotách musí aplikátor přestat pracovat 3-4 hodiny před západem slunce, aby produkt mohl uschnout na dotek a nedošlo k nasáknutí vlhkosti během noci.
- Nepoužívejte produkt v mlhavých dnech.
- Aplikujte produkt při venkovní teplotě mezi +5 °C a +35°C.
- Nepoužívejte při přímém slunci, silném větru, dešti nebo riziku mrazu v 24 hodinách po aplikaci.
- Aplikace prováděná za nevhodných atmosférických podmínek negativně ovlivňuje časy schnutí, což může poškodit estetické vlastnosti a výkon produktu.
- Dbejte na dobré větrání při práci v malých místnostech.
- V případě velkých stavebních projektů objednávka materiálu musí být jednotná, aby se předešlo barevným nesrovnalostem mezi různými šaržemi.

ČISTÍCÍ A ÚDRŽBA NÁSTROJŮ

Nástroje (válečky, štětce a další nástroje použité pro aplikaci) důkladně umyjte benzínem ihned po použití.

DODATEČNÉ INFORMACE

- Údaje uvedené v tomto technickém listu byly získány při použití výhradně materiálů Franchi&Kim (nátěry, tvrdidla, ředidla) aplikovaných podle specifikací popsaných v dokumentu. Použití nevhodných ředidel nebo tvrdidel může negativně ovlivnit vlastnosti aplikace, výkon a konečné vytvrzení produktu.
- Časy týkající se životnosti a doby schnutí jsou uvedeny pro teplotu 20 °C, pokud není uvedeno jinak.
- Spotřební údaje jsou teoretické a mohou se lišit v závislosti na odstínu a aplikačním systému. Doporučuje se provést předem praktický test aplikace.