



Rozpouštědlový, transparentní základní nátěr pro protipožární nátěry na dřevo HENSOTHERM

- transparentní, pro vnitřní a vnější prostředí
- základní nátěr pro savé dřevěné podklady
- zlepšuje přilnavost protipožárních nátěrů HENSOTHERM

Vlastnosti

- obsahuje rozpouštědla
- rychleschnoucí
- transparentní

Pokyny pro aplikaci

- během aplikace a zasychání: teplota vzduchu nad +10°C, relativní vlhkost vzduchu pod 80%, zbytková vlhkost dřeva a dřevěných výrobků < 15%
- musí být zajištěna přilnavost nátěru k podkladu – odstranit prach, nečistoty, tuky, vosky, dělicí prostředky, lepidla, vápno, olej. Doporučuje se plochu obrousit. Před aplikací HOLZGRUND SB dobře promíchat
- při nejistotě ohledně přilnavosti nátěru se doporučuje zhotovit kontrolní plochu
- pokud je očekáván výron složek obsažených ve dřevě, doporučuje se zhotovit kontrolní plochu a provést vhodná opatření před zahájením aplikace
- HOLZGRUND SB aplikovat neředěný
- způsoby aplikace:
 - štětec, váleček (doporučuje se krátkosrstý váleček)
 - bezvzduchové stříkání (Airless) průměr trysky 0,019 – 0,013 inch., pro vzduchové stříkání 1,2mm
- vydatnost: 60 - 100 g/m²
- doba schnutí závisí na typu podkladu, teplotě, a vzdušné vlhkosti

Doby schnutí

- při teplotě min. 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65% mohou být nanášeny protipožární nátěry HENSOTHERM 1KS INNEN, HENSOTHERM 2KS INNEN, HENSOTHERM 2KS AUSSEN po cca 4 hod.

Balení

- plastová vědra 5 kg

Bezpečnost při práci, označení a ochrana životního prostředí

Při práci je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. Zákonné předpisy podléhají řadě změn. Aktuální údaje k označení výrobku a ochraně životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Skladování a přeprava

- skladovat a přepravovat v suchém prostředí při teplotě min. +5oC a max.30oC
- životnost původních neotevřených obalů je 12 měsíců
- částečně použitá balení důkladně uzavřít

Prodej v ČR:

www.simat-as.cz

SIMAT a.s.
Strašnická 3164/1a
102 00 PRAHA 10

Tel: 271 751 828-30
Fax: 271 751 831
E-mail: info@simat-as.cz