

prodej v ČR : tel. 271 751 828-30
 SIMAT a.s. fax. 271 751 831
 Strašnická 3164/1a e-mail. info@simat-as.cz
 102 00 Praha 10 www.metalcrom.cz



Technický list

L530

METAFIX 1901

Popis: izolační akrylátová penetrace vodou ředitelná, bezbarvá, odolná proti alkalickým složkám betonu, jako podklad pod jakýkoliv vodou ředitelný nátěr

Oblast použití: jako izolace jakéhokoliv podkladu, zjemnění povrchu pro další nátěr, zpevnění drolivých povrchů, jako zjemňující příměs do malty a vápenných nátěrů pro zlepšení odolnosti proti vodě

Způsoby aplikace: Příprava podkladu – zdivo, beton, vápenné omítky
 nové: důkladně očistit, podklad musí být suchý, vyzrálý
 staré: mechanicky očistit, vyhladit, případnou plíseň ošetřit k tomu určeným prostředkem

Aplikace: přednostně štětec a váleček, případně stříkání
Ředění: vodou 200 – 300 % objemových
 (pro méně savý podklad možno ředit v nižším poměru)

Schnutí: suchý na dotyk cca 1 hod.
 přetíratelný 3 – 4 hod.
 vodu odpuzující 3 – 4 hod.

Teplota pro aplikaci: +10 - +35° C
Relativní vlhkost: max. 80%

Technická data: měrná hmotnost 1,0 kg / l +/- 0,05
 obsah pevných látek 20 % hm. +/- 0,05
 viskozita 1500 - 1800 cps při 20° C
 bod vzplanutí neuvádí se
 báze styrol akryl ve vodné emulzi
 lesk lesklý (suchý film)
 odstíny transparentní (suchý film)

Vydatnost: 15 - 20 m² / litr při jenom nátěru
 Praktická vydatnost je závislá na konkrétním druhu a savosti podkladu.

Skladování: Výrobek je možno skladovat v původních uzavřených obalech při teplotě +5 - +30° C po dobu 18 měsíců.. NEVYSTAVOVAT MRAZU. Před použitím dobře promíchat.