

Technický list

# IDRION ALLUMINIO

**Popis:** nátěr s hliníkovým pigmentem, vodou ředitelný, brilantní vzhled, reflexní, pro nátěry balkonů, střech a jako krycí nátěr na bitumenové povlaky, vysoká reflexní schopnost, dobrá tepelná stabilita a odolnost proti atmosférickým vlivům, vysoká vydatnost a zhodnocení vzhledu na různých typech podkladů, ve vnějším prostředí jako ochrana před slunečními paprsky, např. při skladování různých druhů zboží, vyznačuje se dobrou pružností a může být proto použit na termoplastických podkladech, prodlužuje životnost bitumenových podkladů, je netoxický a nehořlavý

**Oblast použití:** na bitumenové povlaky, různé konstrukce, cisterny, lešení, pouliční osvětlení apod., na podklady opatřené vhodným antikoročním nátěrem (možno nanášet na různé druhy základních nátěrů) a na pozinkované konstrukce

**Způsoby aplikace:** štětec: bez ředění nebo ředit do 5% vodou  
stříkání vzduchem: bez ředění nebo ředit do 10% vodou  
máčení: bez ředění, dobře rozmíchat metalické částice

**Schnutí:** suchý na zaprášení 5 min. teplota okolí 20° C  
suchý na dotyk 1 hod.  
proschlý 24 hod.  
přetíratelný min. 4 hod., doporučeno 24 hod.

Teplota pro aplikaci: +10 - +40° C  
Relativní vlhkost: max. 80%  
Možno dosoušet 40 min. při teplotě 60 – 80° C.

**Technická data:** měrná hmotnost: 1,07 kg / l +/- 0,03  
obsah pevných látek: 20 % hm. +/- 2%  
viskozita dodavatelská: 30-38 s / kalíšek 4 mm  
viskozita aplikační: 20-30 s / kalíšek 4 mm  
bod vzplanutí: nehořlavý  
báze: vinylová emulze  
vzhled: matný metalický  
odstíny: aluminium

**Vydatnost:** 12 m<sup>2</sup> / litr při síle suché vrstvy 15 my

**Skladování:** Výrobek je možno skladovat v původních uzavřených obalech při teplotě +5 - +30° C po dobu 12 měsíců, před použitím dobře promíchat, **CHRÁNIT PŘED MRAZEM.**