

# Technický list

## FONDO FINITURA (serie 2119)

### Hlavní vlastnosti

Vodou ředitelný rychleschnoucí základní nátěr.  
Není vhodný pro nátěry dle směrnice Dekopaint.

### Oblast použití

Jako základní nátěr případně jednovrstvý nátěr pro nižší korozní zatížení v systémech antikorozi ochrany oceli a litiny, kde je požadována rychlost při zasychání.

### Technické vlastnosti

Složení	Alkyd ve vodné disperzi
Odstín	RAL 7000, další na vyžádání
Viskozita	od 110 do 120 s (kalíšek Ford 4)
Měrná hmotnost	1,2 až 1,4 g/ml (dle odstínu)
Vzhled	matný
pH	7,8 - 8
Obsah pevných látek	56%
Objem pevných látek	36%
VOC	91 g/l
Obsah rozpouštědel	6,4 % (hm.)

### Příprava podkladu

Podklad musí být před nátěrem čistý, suchý, pevný a soudržný, zbavený mastnoty, špíny a rzi

### Aplikační údaje a doporučení

Doporučuje se aplikace stříkáním (vzduchem, airless, airmix, podtlak), lze nanášet i štětcem a válečkem

#### Klimatické podmínky

Teplota podkladu a prostředí +10°C až +35°C  
Odstup od rosného bodu 3°C  
Relativní vlhkost: do 60%

FONDO FINITURA (AD ACQUA OPACO)

stav: 26/11/2013

## Pracovní vlastnosti materiálu

Aplikace stříkáním ředit max. 5% vodou  
Aplikační viskozita 30-34" kalíšek Ford 4  
Doporučená síla mokrého filmu 155 mikronů  
doporučená síla suchého filmu 50 mikronů  
počet vrstev: 1  
suchý na prach 15 - 20 min  
suchý na dotek 2 – 3 h  
proschlý za 36 - 48 h  
konečné vytvrzení po 7 dnech  
interval přelakování 2 - 6 h  
teoretická vydatnost 5 m<sup>2</sup> / kg nebo 7 m<sup>2</sup> / l

## skladovatelnost

1 rok v originálních neotevřených obalech při +5/30°C, nevystavovat mrazu

## Dostupná balení

23 kg

## Bezpečnostní značení

Produkt není považován za nebezpečný v souladu se směrnicemi 67/548/EHS a 1999/45/ES a **NENÍ požadován a vystavován bezpečnostní list**

**Údaje uvedené v tomto technickém listu byly získány pouze za použití materiálů z produkce Franchi & Kim aplikovaných v souladu s uvedenými specifikacemi. Nesprávné použití materiálů jiné než uvedené nebo kombinace s výrobky jinými než uvedenými z produkce Franchi & Kim pak může ohrozit aplikační vlastnosti, vlastnosti a konečné vytvrzení výrobku.**

Všechny časy uvedené pro aplikaci jsou myšleny při teplotě cca 20°C a relativní vlhkosti 60%  
Podle legislativního nařízení č. 161/06 - Směrnice 2004/42 / ES - hodnoty VOC uvedené na obalech odkazují na uvedené ředění a ředidla a na produkty tónované dle formulace Franchi & Kim SpA

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou podle našeho vědomí přesné a správné a považují se proto za spolehlivé. V žádném případě je však nelze považovat jako záruku z naší strany, protože podmínky použití jsou mimo naši kontrolu a tedy tyto údaje neosvobozují zákazníka od odpovědnosti zkontrolovat si vždy vhodnost výrobků, pro jeho požadované specifické používání. Tento technický list nahrazuje a ruší všechny předchozí