

Technický list

Opalina 3118

Základní matný nátěr na dřevo s vysokou přilnavostí a rychlým zasycháním na bázi modifikovaných alkydových pryskyřic se speciálními přísadami pro snadnou aplikaci a broušení, pro vnitřní a vnější prostředí, s vysokou plnicí funkcí pro dosažení hladkého, homogenního povrchu i na nerovných podkladech.

Hlavní charakteristiky

- snadná aplikace štětcem, válečkem i stříkáním
- výborná přilnavost a kryvost
- vysoký plnicí výkon a pružnost
- snadná brousitelnost
- použití jako základní nátěr pro ochranu dřevěných ráků a výrobků

Příprava podkladu (dřevo)

nové: podklad musí být suchý a čistý, poté naneste vrstvu OPALINA 3118. Po zaschnutí můžete pokračovat aplikací dvou vrstev syntetického nebo vodou ředitelného laku

staré již natřené: Ujistěte se, že stávající barvy jsou dokonale přilnavé, a pokud je to nutné, odstraňte nepřilnavé části a případné nečistoty a mastnotu, které by mohly negativně ovlivnit přilnavost nátěru. Případné velké nerovnosti vyplňte tmelem na dřevo, přebrouste jemným brusným papírem (max. 120) a poté naneste vrstvu OPALINA řady 3118.

Pozn. V případě požadavku velmi jemného a hladkého povrchu musí být základní nátěr Opalina 3118 pečlivě přebroušen a vytvrzen po dobu 48 hodin.

Způsoby aplikace, technické údaje, schnutí

Aplikace	štětec, váleček, stříkání
ředění	10 % objemových ředidlo Acquaragia 0950
počet vrstev	1
doporučená vrstava	60 mikronů suchého filmu = 125 mikronů mokrého (naředěného) filmu
teoretická vydatnost	5,5 m ² /kg = 8,7 m ² /l (při síle suchého filmu 60 mikronů)
přetíratelný	18 – 24 hod. (při 20°C)
proschlý	36 – 48 hod.
teplota pro aplikaci:	+5 - +35° C (okolí i podkladu)
relativní vlhkost:	max. 60%

báze	modifikovaný alkyd
měrná hmotnost	1,55 – 1,6 kg/l
obsah pevných látek	76,3 % hm. + / - 2
objem pevných látek	52,2 % hm. + / - 2
viskozita	Brookfield: 2700 - 3300 mPa.s (20°C) A3 - V20
tepelná odolnost	80°C
VOC	372 g/l
Obsah rozpouštědel	23,6% hm.

Skladování

Výrobek je možno skladovat v původních uzavřených obalech při teplotě +5 - +30° C po dobu 12 měsíců.
NEVYSTAVOVAT MRAZU.

Před použitím dobře promíchat.

Balení 2,5 l

Bezpečnostní údaje

Viz bezpečnostní list

S výrobky zacházejte velmi opatrně podle aktuálních předpisů týkajících se bezpečnosti osob a životního prostředí.

Údaje uvedené v tomto technickém listu byly získány pouze za použití materiálů z produkce Franchi & Kim aplikovaných v souladu s uvedenými specifikacemi. Nesprávné použití materiálů jiné než uvedené nebo kombinace s výrobky jinými než uvedenými z produkce Franchi & Kim pak může ohrozit aplikační vlastnosti, vlastnosti a konečné vytvrzení výrobku.

Všechny časy uvedené pro aplikaci jsou myšleny při teplotě cca 20°C a relativní vlhkosti 60%

Podle legislativního nařízení č. 161/06 - Směrnice 2004/42 / ES - hodnoty VOC uvedené na obalech odkazují na uvedené ředění a ředidla a na produkty tónované dle formulace Franchi & Kim SpA

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou podle našeho vědomí přesné a správné a považují se proto za spolehlivé. V žádném případě je však nelze považovat jako záruku z naší strany, protože podmínky použití jsou mimo naši kontrolu a tedy tyto údaje neosvobozují zákazníka od odpovědnosti zkontrolovat si vždy vhodnost výrobků, pro jeho požadované specifické používání. Tento technický list nahrazuje a ruší všechny předchozí